



BERICHT ÜBER DIE UNTERSUCHUNG EINER FEINEN GESTEINSKÖRNUNG

S 559/11

Prüfungsantrag : An einer feinen Gesteinskörnung 0/1 ist die Schüttdichte zu bestimmen.

Antragsteller : Quarzsand- und Kiesgrube Hett GmbH,
Friedrich-Ebert-Straße 5, 61476 Kronberg i. T.

Werk : Rosbach v. d. H., Auf dem Köppel

Gesteinsart : Quarzsand

Probeneingang : Die zu untersuchende feine Gesteinskörnung wurde am 17. Juni 2011 durch Herrn M. Hett in die LfB AG eingeliefert.

Verteiler: Antragsteller

Der Bericht umfaßt 2 Seiten.

1. UNTERSUCHUNGEN UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

1.1 Schüttdichte (DIN EN 1097-3)

Die Schüttdichte der feinen Gesteinskörnung 0/1 wurde zu
1,28 g/cm³ bestimmt.

Hanau, 28. Juni 2011



Dr. Kössl
Leiter der Prüfstelle